

S2100

Fabric / Gewebe / Tissu / Weefsel	DIN ISO 2060 : 1994	100 % Glass Fabric / 1360 dtex
Total weight / Totalgewicht / Poids total / Gewicht totaal	ISO 2286/2 : 2016	480 g/m ²
Coating		SILICONE
Lacquering / Lackierung / Vernis		-/-
Embossing / Prägung / Calandre / Kalander		Dull
Breaking strength Warp Höchstzugkraft Kette Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting	ISO 1421/1 : 2016	1500 N/5cm
Breaking strength Weft Höchstzugkraft Schuss Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag	ISO 1421/1 : 2016	1500 N/5cm
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting	DIN 53363 : 2003	180 N
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag	DIN 53363 : 2003	180 N
Adhesion / Haftung / Adhérence / Hechting	ISO 2411 : 2017	60 N/5cm
Temperature resistance -> (*) Multiple use possible after inspection of integrity Temperatuursbestendigheid -> (*) Mehrfachnutzung möglich nach Prüfung der Unversehrtheit Tenue à la température -> (*) Utilisation multiple possible après inspection de l'intégrité Temperatuursbestendigheid -> (*) Meervoudig gebruik mogelijk na inspectie van integriteit	EN 1876/1 : 1998	-50/+800 (*) °C
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)	ISO 105 B02 : 2014	7-8
Fire behaviour_FR_ (internal testing) / Brennverhalten_FR_ (interne Prüfung) / Reaction au feu_FR_ (tests internes) / Brandgedrag_FR_ (interne testen)	NF P 92-507:2004	M0
Reaction to fire_EU / Brennverhalten_EU / Reaction au feu_EU / Reactie bij brand_EU	EN 13501-1 : 2018	A2-s1,d0
Application -> Industrial/WeldingCurtain		