

Technical Data Sheet

Version 1 - Revision 08/23

S8150

Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe	DIN ISO 2060 : 1994	100 % PES / 1100 dtex
Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	ISO 2286/2 : 2016	700 g/m ²
Coating		PVC
Characteristics Caractéristiques Eigenschappen Eigenschaften		ABUV
Lacquering / Vernis / Lackierung		-/-
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		Super Dull
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	ISO 1421/1 : 2016	2700 N/5cm
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	ISO 1421/1 : 2016	2700 N/5cm
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	DIN 53363 : 2003	230 N
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	DIN 53363 : 2003	230 N
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	ISO 2411 : 2017	100 N/5cm
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	EN 1876/1 : 1998	-40/+70 °C
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	ISO 105 B02 : 2014	7-8
Fire behaviour_FR Reaction au feu_FR Brandgedrag_FR Brennverhalten_FR	NF G 07 184 : 1985	Classe B
Fire behaviour_FR / Reaction au feu_FR / Brandgedrag_FR / Brennverhalten_FR	NF P 92-507:2004	M2
FD 6164 E		Conform

S8150

P 10-54 (2003)	Conform
SDT/CCTP-09-MT-31 vs 2 / SDT/CCTP-09-MT31 vs 2 / SDT/CCTP-09-MT-31 vs 2	Conform
STB 731/01/TSC/STB	Conform
STB/n°2011-241812 DT/ST/DGA IP/MC/PMA vs 1	Conform
IR-Colors on request / Couleurs-IR sur demande / IR-kleuren op aanvraag / IR-Farben auf Anfrage	
Application -> Military/Tilt	